

**ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ПРИОПОРНЫХ УЧАСТКОВ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК С УЧЕТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРО-
ДОЛЬНЫХ СЖИМАЮЩИХ СИЛ, ПРИЛОЖЕННЫХ С
ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ**

Дорофеев В.С., Карпюк В.М., Шепетюк Н.И., Трофимчук С.В.,
Чернопиская Л.В. (*Одесская государственная академия
строительства и архитектуры, г. Одесса*)

Описана методика планированного эксперимента по исследованию напряженно-деформированного состояния железобетонных балок прямоугольного сечения при наличии продольных сжимающих сил, приложенных с эксцентриситетом.

Анализ ранее проведенных экспериментальных исследований [1, 2] показал, что совместное действие поперечной силы, изгибающего момента и продольной силы оказывает существенное влияние на характер работы и несущую способность изгибаемого железобетонного элемента. Как оказалось, основными факторами, определяющими влияние продольных сил, является вид силы (сжимающая или растягивающая) ее величина и точка приложения, т.е. наличие эксцентрикитета.

Опыты показывают, что с увеличением центрально приложенной сжимающей силы несущая способность элемента по наклонным сечениям вначале ~~повышается~~, а затем несколько понижается и переходит в область разрушения по нормальному сечению.

С увеличением эксцентрикитета приложения силы в сторону растянутой грани она возрастает более интенсивно, сохраняя ту же закономерность к снижению с ростом значений продольных сил. В действующем на Украине СНиП 2.03.01-84* [3] этот факт учитывается коэффициентом ϕ_n . При этом, этими же Нормами не учитывается положительное влияние сжимающих сил, приложенных с эксцентрикитетом в сторону сжатой грани.

Авторы нового российского СНиП 52-01 [4] отмечают, что ранее опубликованные предложения по расчету прочности наклонных сечений железобетонных элементов с учетом воздействия продольных сжимающих сил носят, как правило, бессистемный характер и еще не достигли такого уровня, чтобы могли быть принятыми в качестве нормативных методов расчета.

Следствием недостаточной изученности несущей способности наклонных сечений железобетонных конструкций явилось то, что при подготовке новых российских Норм [4] пошли по пути их упрощения и, возможно, снижения точности прогноза. Так, из выражения для Q_b в [4] исчез коэффициент ϕ_n , присутствующий в аналогичном выражении для Q_b в ныне действующих в Украине Нормах [3].

Исходя из изложенного, на кафедрах железобетонных и каменных конструкций, сопротивления материалов ОГАСА начаты системные исследования указанной проблемы [5] с использованием математической теории планирования эксперимента [6].

Характеристика исследуемых факторов в основной (III) серии представлена в таблице.

Из анализа литературных данных следует, что исследуемые факторы могут влиять на функцию выхода, которая подчиняется нормальному закону распределения Гаусса, нелинейно и ее целесообразно аппроксимировать полиномом второй степени. Исходя из этого опыты выполняются по полному пятифакторному трехуровневому, близкому по свойствам к Д-оптимальному, плану типа На5 [6], обеспечивающему одинаковую точность прогнозирования выходного параметра в области, описываемой радиусом, равным 1 (считая от «нулевой» точки).

Опытные образцы представляют собой свободно оперты однопролетные балки прямоугольного сечения с размером 1975x200x100мм и расчетной длиной пролета $l=9h_0=1575$ мм, где h_0 - рабочая высота сечения, равная 175мм. Балки армированы двумя плоскими каркасами с продольной нижней 2Ø12, 14, 16A500C и верхней 2Ø8, 10, 12A500C арматурой.

Поперечная арматура на припорных участках состоит из 2Ø3, 4, 5, ВрI, а на остальных участках - 2Ø6А240C. Длина пролета среза также варьируется: 1 h_0 , 2 h_0 , 3 h_0 . Балки запроектированы так, чтобы обеспечить их разрушение по наклонным сечениям при плоском поперечном изгибе.

Для изготовления опытных образцов используется обычный тяжелый бетон класса В25 на гранитном щебне фракций 5...10мм, кварцевом песке с модулем крупности 1,5, а в качестве вяжущего - обычный портландцемент марки 400 без добавок. Прочность бетона в каждом опыте контролируется с помощью стандартных 6 кубов и 6 бетонных призм.

Для испытаний опытных образцов-балок запроектирована и изготовлена специальная силовая установка, (рис. 1) способная создавать и поддерживать на необходимом уровне продольные и поперечные силы.

Каждый опыт в этой серии дублируется 2 образцами-балками, нагружаемыми двумя сосредоточенными продольными и поперечными силами по общепринятой методике. Для исключения местных деформаций и преждевременного разрушения опытные образцы-балки снабжены по торцам толстыми ($\delta=20\text{мм}$) пластинами с лунками, через которые прикладываются продольные сжимающие силы с эксцентриситетом.

Таблица

Характеристика исследуемых факторов в серии III

| Исследуемые факторы основной серии со сжимающей нагрузкой | | Уровни варьирования | | | Интервал варьирования | Примечания |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---|
| Код | Натуральные значения | «-1» | «0» | «+1» | | |
| X_1 | Относительный пролет среза, a/h_0 | 1 (17,5cm) | 2 (35,0cm) | 3 (52,5cm) | 1 (17,5cm) | |
| X_2 | Уровень сжимающей нагрузки, $N_{ск}/R_ybh_0$ | 0,2 (51,8kH) | 0,4 (103,6kH) | 0,6 (155,4kH) | 0,2 (51,8kH) | $L=9h_0=157,5\text{cm}; h_0=17,5\text{cm}; b=10,0\text{cm} s=8,75\text{cm}; B25;$ |
| X_3 | Относительный эксцентриситет $N_{ск}, e/h_0$ | -0,25 (-4,4cm) | 0 | +0,25 (+4,4cm) | 0,25 (4,4cm) | |
| X_4 | Коэффициент продольного рабочего армирования, μ_s (A500C) | 0,0129 (2 Ø12) | 0,0176 (2 Ø14) | 0,0230 (2 Ø16) | $\approx 0,00505$ | $\mu_{sw}=0,0029; (2Ø4B_pI)$ |
| X_5 | Коэффициент продольного армирования сжатой зоны, μ_s (A500C) | 0,0058 (2 Ø8) | 0,0090 (2 Ø10) | 0,0129 (2 Ø12) | $\approx 0,00355$ | |




Рис. 1. Принципиальная схема испытания балки на изгиб с продольными сжимающими (а) силами, приложенными с эксцентрикитетом

Перед изготовлением опытных балок на продольную растянутую и сжатую арматуру одного из двух плоских каркасов балки клеятся цепочки тензорезисторов КФ5П1-5-200 (с базой 5мм), с помощью которых определяются продольные и поперечные силы, а также изгибающие моменты, воспринимаемые непосредственно арматурными стержнями.

Деформации бетона опытных образцов определяются с помощью проволочных тензорезисторов с базой 20 и 50мм с их контролем индикаторами И1...8 часового типа (рис. 2) с ценой деления $1 \cdot 10^{-3}$ мм.

Вертикальные перемещения нижней грани балки измеряются посередине пролета, под сосредоточенными силами и на свободных краях образца с помощью индикаторов часового типа П1...5 с ценой деления $1 \cdot 10^{-2}$ мм.

Углы поворота опорной, приопорной и пролетных частей балки в ее плоскости определяются с помощью аналогичных индикаторов У-1...12, устанавливаемых на выносных консолях.




Рис. 2. Схема загружения, расстановки приборов и наклейки тензорезисторов в опытных балках III серии с малым (а), средним (б), большим (в) пролетами среза.

Выходы

1. Выполняемые исследования актуальны. Они позволяют уточнить и изучить особенности напряженно-деформированного состояния исследуемых балок с учетом продольных сжимающих сил, приложенных с эксцентризитетом.
2. На основании полученных данных будут внесены предложения по совершенствованию существующей нормативной методики расчета наклонных сечений изгибающихся железобетонных элементов и уточнению коэффициента ϕ_n .

Литература

1. Шеина С.Г. Прочность и трещиностойкость наклонных сечений железобетонных элементов при совместном действии продольных сжимающих и поперечных сил: Автореферат дис... канд. техн. наук. Киев, 1984.- 21с.
2. Залесов А.С., Климов Ю.А. Прочность железобетонных конструкций при действии поперечных сил.- Киев.: Будівельник, 1989.- 105с.
3. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции/ Госстрой СССР.- М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985.- 79с.
4. Звездов А.И., Залесов А.С., Мухамедиев Т.А., Чистяков Е.А. О новых нормах проектирования железобетонных и бетонных конструкций// Бетон и железобетон.- 2002.- №2. С.2-6; №3 С.10-13; №4. С.16-18.
5. Дорофеев В.С. и др. О необходимости и постановке системных экспериментальных исследований прочности, трещиностойкости и деформативности при опорных участков изгибающихся железобетонных элементов, испытывающих сложные деформации, с целью уточнения и развития методов их расчета./ Міжвідомчий науково-техн. зб. наук. праць (будівництво)/Держ. наук. досл. інст-т буд. к-цій Держбуду України (у 2 томах, том 2). Вип. 62. - Київ.: НДІБК, 2005.- С.160-167.
6. Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях. - 2-е изд., испр. и доп.- М.- Финансы и статистика, 1981, С.215.