

ЦЕМЕНТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ И РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ

Коробко О.А., Лисенко В.А. (Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса).

Определены оптимальные составы цементного вяжущего с кварцевыми наполнителями, обеспечивающие получение материалов с повышенной трещиностойкостью, которые рекомендуется использовать при ремонте и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов, а также при реставрации памятников архитектуры.

В настоящее время в строительной отрасли все большее развитие получают работы по ремонту, восстановлению и реконструкции промышленно-гражданских зданий и многочисленных инженерных сооружений различного функционального назначения (например, мостов, туннелей, бункеров, резервуаров, силосов, аэродромных и дорожных покрытий, т.д.). К материалам, используемым при проведении таких работ, в первую очередь предъявляют требования по адгезии к ремонтируемым поверхностям, физико-механическим характеристикам, морозостойкости, истираемости, ударной прочности, термическому расширению и стойкости к атмосферным и другим физико-химическим воздействиям. Все вышеуказанные свойства ремонтных композиций определяются их трещиностойкостью, обуславливающей поведение материалов в конструкциях, а значит и эксплуатационную надежность последних. Наиболее широко и успешно при ремонте, восстановлении и реконструкции зданий и сооружений применяют материалы на основе портландцемента, отличающихся хорошими адгезионными свойствами, устойчивостью к внешним механическим нагрузкам, влиянию физических факторов и воздействию окружающей среды. Повышение трещиностойкости цементных композиций позволяет улучшить их потенциальные "рабочие" качества, что, как следствие, отражается на долговечности и надежности сооружений, в которых они используются.

Распространенным и экономически выгодным способом управлять свойствами затвердевших цементных систем является введение в состав вяжущего минеральных наполнителей [1]. Частицы наполнителя в качестве одного из компонентов дисперсной фазы

участвуют в процессах структурообразования твердеющего цемента, вступая в различные взаимодействия с зернами вяжущего и, тем самым, определяя конечное строение, а значит и эксплуатационные показатели готового материала. Степень влияния наполнителей на структуру и свойства цементных композиций зависит от их поверхностной активности, удельной поверхности и количества [2]. Изменение качественных и количественных характеристик применяемых наполнителей отражается на организации структуры твердеющих систем, что позволяет получать материалы с заданными структурными параметрами и свойствами. Исходя из этого, была поставлена цель исследований – определение составов наполненных цементных композиций с максимально повышенной трещиностойкостью при требуемой прочности на сжатие $R=70$ МПа.

При проведении экспериментов использовали следующие материалы: молотый портландцементный клинкер ($S_{уд}=350\text{м}^2/\text{кг}$) среднего химико-минералогического состава, без добавок; двуводный гипс ($S_{уд}=350\text{м}^2/\text{кг}$) и кварцевый наполнитель. Составы цементных композиций подбирались в соответствии с пятифакторным планом “Смесь, технология - свойства”, синтезированному в системе «СОМРЕХ». В качестве переменных были приняты: удельная поверхность кварцевого наполнителя ($S_{уд}=400\pm200\text{м}^2/\text{кг}$), количество наполнителя ($X_1=20\pm10\%$) и количество гипса ($X_2=20\pm10\%$) по массе цемента.

В ходе работ контролировали: коэффициенты интенсивности напряжений при рекомендованных методах инициирования трещины K_{1c} [3] и прочность цементных образцов в возрасте 28 суток на сжатие (R) и растяжение при изгибе (R_{bt}). Инициирование трещины осуществляли двумя способами: заложением металлической пластины в образец при его формировании (K_{1c}^3) и распилом уже затвердевшего образца (K_{1c}^P). Физико-механические характеристики определяли по общепринятым стандартам. Водоцементное отношение испытываемых составов равнялось $B/C=0.32$.

На рис.1 приведены диаграммы экспериментально-статистических моделей, отражающих влияние рецептурно-технологических факторов на вязкость разрушения цементного камня при различных методах инициирования трещины. Значения коэффициентов интенсивности напряжений цементных композиций, не включающих в свой состав молотый кварцевый песок, равны $K_{1c}^3=2.8 \text{ МПа}\cdot\text{м}^{1/2}$; $K_{1c}^P=3.85 \text{ МПа}\cdot\text{м}^{1/2}$. Введение наполнителя, с учетом его количества, удельной поверхности и содержания в вяжущем двуводного гипса, позволяет

повысить трещиностойкость цементного камня в среднем на 15% и 20%, соответственно.




Рис.1. Влияние количества и удельной поверхности кварцевого наполнителя на трещиностойкость цементных композиций: K_{1c}^3 (а) и K_{1c}^P (б): $S_1 = 200 \text{ м}^2/\text{кг}$; $S_2 = 400 \text{ м}^2/\text{кг}$; $S_3 = 600 \text{ м}^2/\text{кг}$.

Максимально вязкость разрушения затвердевших цементных систем повышается при 10% наполнителя в составе вяжущего. В этом случае трещиностойкость цементных композиций возрастает, в зависимости от удельной поверхности кварцевых частиц и количества $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, с $K_{1c}^3 = 2.8 \text{ МПа} \cdot \text{м}^{1/2}$ до $K_{1c}^3 = 3.2-3.9 \text{ МПа} \cdot \text{м}^{1/2}$ и с $K_{1c}^P = 3.85 \text{ МПа} \cdot \text{м}^{1/2}$ до $K_{1c}^P = 4.7-6.1 \text{ МПа} \cdot \text{м}^{1/2}$.

Изменяя $S_{уд}$ наполнителя также можно регулировать трещиностойкость затвердевших цементных систем. Так, увеличение удельной поверхности частиц молотого кварцевого песка с $S_{уд} = 200 \text{ м}^2/\text{кг}$ до $S_{уд} = 400 \text{ м}^2/\text{кг}$ и $S_{уд} = 600 \text{ м}^2/\text{кг}$ позволяет повысить значения K_{1c}^3 , при принятом количестве наполнителя $X_1 = 20 \pm 10\%$, в среднем на 10% (рис.1а). Влияние удельной поверхности кварцевого наполнителя на значения K_{1c}^P определяется процентным содержанием двуводного гипса в вяжущем (рис.1б). При 1% $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ цементные композиции с наполнителем смешанного зернового состава $S_{уд} = 400+600 \text{ м}^2/\text{кг}$ характеризуются повышенной вязкостью разрушения по сравнению с системами, содержащими молотый кварцевый песок с $S_{уд} = 200 \text{ м}^2/\text{кг}$. При 3% $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ трещиностойкость цементного камня возрастает с увеличением удельной поверхности наполнителя, независимо от количества последнего в составе вяжущего, а при 5% $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ значения K_{1c}^P

повышаются как в случае уменьшения удельной поверхности частиц тонкомолотого кварца с $S_{уд}=400\text{м}^2/\text{кг}$ до $S_{уд}=200\text{м}^2/\text{кг}$, так и в случае увеличения $S_{уд}=400\text{м}^2/\text{кг}$ до $S_{уд}=600\text{м}^2/\text{кг}$. В среднем изменение удельной поверхности кварцевого наполнителя приводит к повышению трещиностойкости затвердевших цементных систем на 8%.

Полученные экспериментальные данные показали, что значения K_{1c}^3 и K_{1c}^P изменяются и в зависимости от количества двуводного гипса в портландцементе. Увеличение содержания $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ в вяжущем с 1% до 3% и 5% обеспечивает повышение вязкости разрушения цементных композиций, с учетом количества и удельной поверхности наполнителя, в среднем на 20% и 25%, соответственно.

Проведенные исследования позволили определить, что использование кварцевого наполнителя приводит к повышению трещиностойкости цементного камня. При этом степень влияния молотого кварцевого песка на значения K_{1c}^3 и K_{1c}^P зависят от его качественных и количественных параметров, а также содержания в составе портландцемента двуводного гипса.

Максимальное повышение трещиностойкости затвердевших цементных систем наблюдается при введении 5% $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ и 10% наполнителя, независимо от способа инициирования трещины ($K_{1c}^3=3.7\text{-}3.9 \text{ МПа}\cdot\text{м}^{1/2}$ и $K_{1c}^P=5.7\text{-}6.1 \text{ МПа}\cdot\text{м}^{1/2}$). Такой количественный состав двуводного гипса и молотого кварцевого песка обеспечивает получение цементного камня с прочностью на сжатие $R=70\text{-}72 \text{ МПа}$ и прочностью на изгиб $R_{bt}=10.5\text{-}10.9 \text{ МПа}$.

Для изготовления цементных композиций с наибольшими значениями коэффициентов интенсивности напряжений, как при трещине, иницииированной методом заложения, так и полученной методом распила, при максимально возможных показателях прочности на сжатие и растяжение при изгибе возникает необходимость определения оптимальной удельной поверхности кварцевого наполнителя.

Оптимизация $S_{уд}$ проводилась методом совмещения диаграмм экспериментально-статистических моделей зависимостей значений K_{1c}^3 , K_{1c}^P , R и R_{bt} от удельной поверхности наполнителя при количестве в составе вяжущего 10% молотого кварцевого песка и 5% двуводного гипса.

Решения, удовлетворяющие поставленной задаче, находятся в области, ограниченной изолиниями, соответствующими максимальным значениям вязкости разрушения наполненных цементных систем ($K_{1c}^3=3.9 \text{ МПа}\cdot\text{м}^{1/2}$) и ($K_{1c}^P=6.1 \text{ МПа}\cdot\text{м}^{1/2}$), а также

значениям физико-механических свойств, равным $R=71$ МПа и $R_{bt}=10.5$ МПа (рис.2). Отсюда следует, что оптимальным вариантом для максимального повышения трещиностойкости цементных композиций при обеспечении их высокой прочности на сжатие и изгиб является использование кварцевого песка смешанного зернового состава, включающего 80% частиц с $S_{уд}=200\text{ м}^2/\text{кг}$, 5% частиц с $S_{уд}=400\text{ м}^2/\text{кг}$ и 15% частиц с $S_{уд}=600\text{ м}^2/\text{кг}$. Введение 10% наполнителя с указанными качественными характеристиками позволяет повысить коэффициенты интенсивности напряжений в среднем на 33%, R – на 11%, R_{bt} – на 15%. При этом количество $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ в вяжущем должно составлять 5%.




Рис.2. Диаграмма поиска оптимальной удельной поверхности кварцевого наполнителя при максимальных значениях трещиностойкости и прочности цементного камня.

Таким образом, по результатам экспериментальных исследований были определены составы цементного вяжущего с оптимальным количеством кварцевого наполнителя и двуводного гипса, позволяющие получать материалы с повышенными по сравнению с ненаполненными системами трещиностойкостью и физико-механическими характеристиками.

Цементное вяжущее разработанных составов в качестве конечного продукта рекомендуется использовать в ремонтно-восстановительных и реставрационных работах, а также при реконструкции зданий и сооружений (в частности, при монтаже, соединении и креплении разрозненных деталей и изделий строительных конструкций, укреплении разрушающихся материалов, заделке трещин, щелей, стыков и швов, восстановлении герметичности объемных блоков и т.д.).

- Соломатов В.И., Выровой В.Н., Аббасханов Н.А. Бетон как композиционный материал. – Ташкент: УзНИИНТИ, 1984. – 31с.
- Композиционные строительные материалы и конструкции пониженной материалоемкости / В.И. Соломатов, В.Н. Выровой, В.С. Дорофеев, А.В. Сиренко. – К.: Будівельник, 1991. – 144с.
- Зайцев Ю.В. Механика разрушения для строителей. – М.: Высшая школа, 1991. – 288с.